






Grabo Silver Knight Wall

| Technikai paraméter | Szabvány | Me | Eredmény |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| LEÍRÁS | | | |
| Felépítés | | | heterogén falburkolat |
| Vastagság | EN ISO 24346 | mm | 1.5 |
| Koptatóréteg vastagság | EN ISO 24340 | mm | 0.2 |
| Tekercsszélesség | EN ISO 24341 | m | 1.5 |
| Tekercshossz | EN ISO 24341 | m | 25 |
| Súly | EN ISO 23997 | kg/m ² | 1.5 |
| BESOROLÁS | | | |
| Maradó benyomódás | EN 433 | max. mm | 0.1 |
| Méretstabilitás | EN ISO 23999 | max. % | 0.2 |
| Szinttartósság | EN ISO 105-B02 | fokozat | 6 |
| TULAJDONSÁGOK | | | |
| Kopási csoport | MSZ EN 660-1 | osztály | T |
| Vegyszerállóság | EN ISO 26987 | | ✓ |
| Baktérium-állóság | |  | graboSAN |
| Környezetvédelmi tulajdonságok | |   | Phthalate-, Oldószer- és nehézfém-mentes |

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu